

Folie:	SG R-Folie (silber/grau)	SGH R-Folie (silber/grau hell)
Strahlungsreflexion	78%	63%
Strahlungsabsorption	19%	27%
Strahlungstransmission	3%	10%
Lichttransmission	2%	7%
Zurückweisung Gesamtsonnenenergie	92%	83%
Folie:	SB R-Folie (silber/bronze)	SBH R-Folie (silber/bronze hell)
Strahlungsreflexion	78%	63%
Strahlungsabsorption	19%	26%
Strahlungstransmission	3%	11%
Lichttransmission	2%	9%
Zurückweisung Gesamtsonnenenergie	91%	82%
Folie:	S R-Folie (silber/silber)	SH R-Folie (silber/silber hell)
Strahlungsreflexion	82%	65%
Strahlungsabsorption	16%	20%
Strahlungstransmission	2%	15%
Lichttransmission	2%	18%
Zurückweisung Gesamtsonnenenergie	94%	80%
Folie:	GG R-Folie (grau/grau)	GGH R-Folie (grau/grau hell)
Strahlungsreflexion	41%	19%
Strahlungsabsorption	53%	58%
Strahlungstransmission	3%	12%
Lichttransmission	3%	9%
Zurückweisung Gesamtsonnenenergie	74%	69%
Folie:	VDSS R-Folie (silber/schwarz)	VDSW R-Folie (silber/weiß)
Strahlungsreflexion	86%	85%
Strahlungsabsorption	14%	15%
Strahlungstransmission	0%	0%
Lichttransmission	0%	0%
UV-Abschirmung	99%	99%
Zurückweisung Gesamtsonnenenergie	96%	96%

LUMADESQ uitzicht op comfort

Mercuryplein 7
1562 BJ Krommenie

T 030 711 56 80
W www.lumadesq.nl
M comfort@lumadesq.nl

BTW NL 820 212 234 B01
K.v.K. 302 50 327
IBAN NL90 ABN A047 6376 319